

COVING MORTAR ES

OPIS:

Coving Mortar ES jest dwuskładnikową, tiksotropową zaprawą naprawczą na bazie żywic epoksydowych z dodatkiem selekcjonowanych wypełniaczy kwarcowych. Produkt charakteryzuje się łatwą aplikacją oraz bardzo dobrymi właściwościami roboczymi, dzięki czemu doskonale nadaje się do wykonywania wyoblen przyściennych (cokołów sanitarnych). Produkt może być również stosowany do naprawy ubytków oraz uszkodzonych krawędzi w podłożach betonowych, cementowych i kamiennych, sztywnego wypełniania szerokich spoin i szczelin oraz wypełniania i uszczelniania niepracujących rys i pęknięć.

ZUŻYCIE:

Produkt	Zużycie
Coving Mortar ES	~1,25 kg/m ² /mm

APLIKACJA:

Suche w dotyku w 20°C	8 godz.
Lekkie obciążenie / ruch pieszy w 20°C	24 godz.
Pełne utwardzenie w 20°C	7 dni

Czas przydatności do użycia materiału wynosi około 60 minut w temperaturze +20°C. W niższych temperaturach czas ten ulega wydłużeniu, natomiast w wyższych temperaturach oraz przy mieszaniu większych ilości materiału ulega skróceniu.

Przed aplikacją zaprawy podłoże należy zagruntować preparatem **Topcoat E**. Zaprawę należy nakładać na świeżą, jeszcze lepką warstwę gruntu. Produkt może być stosowany na powierzchniach pionowych bez konieczności stosowania szalunków, w warstwach o grubości do 25 mm. Maksymalna grubość pojedynczej warstwy na powierzchniach poziomych wynosi 60 mm. Po całkowitym utwardzeniu zaleca się sprawdzenie przyczepności zaprawy do podłoża poprzez delikatne opukanie powierzchni młotkiem.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże betonowe, zaprawy oraz podłoża z kamienia naturalnego muszą być czyste, suche, nośne i wolne od zanieczyszczeń. Wytrzymałość na ściskanie powinna wynosić co najmniej 25 N/mm², a wytrzymałość na odrywanie minimum 1,5 N/mm².

Przed aplikacją należy usunąć pył, luźne cząstki oraz istniejące powłoki, uzyskując czystą, odpowiednio szorstką powierzchnię. W razie wątpliwości zaleca się wykonanie próby przyczepności.

UWAGI:

- Podczas aplikacji i utwardzania materiał należy chronić przed wilgocią i opadami atmosferycznymi.
- Nieprawidłowa naprawa rys i pęknięć może prowadzić do ich ponownego wystąpienia.
- W razie potrzeby ogrzewania należy stosować wyłącznie elektryczne nagrzewnice z wymuszonym obiegiem powietrza. Nie stosować nagrzewnic gazowych, olejowych ani naftowych.

INFORMACJE PRAWNE:

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące stosowania i końcowego zastosowania produktów Eurostep, zostały opracowane w dobrej wierze na podstawie aktualnej wiedzy oraz doświadczenia. Dotyczą one produktów prawidłowo przechowywanych, transportowanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami Eurostep oraz w normalnych warunkach użytkowania. Ze względu na zróżnicowanie materiałów, podłoży oraz warunków prowadzenia prac, informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią gwarancji przydatności handlowej ani przydatności produktu do określonego zastosowania i nie mogą stanowić podstawy do jakiegokolwiek odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazanych informacji, pisemnych zaleceń lub porad. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Eurostep zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich produktów. Należy przestrzegać praw własności osób trzecich. Wszystkie zamówienia realizowane są zgodnie z aktualnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy. Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z aktualnym wydaniem Karty Technicznej. Kopie dokumentu są dostępne na życzenie.

WŁAŚCIWOŚCI:

Szybkie utwardzanie
Brak skurczu podczas utwardzania
Proces utwardzania niewrażliwy na wysoką wilgotność powietrza
Bardzo wysoka przyczepność do podłoży betonowych
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Bardzo Wysoka trwałość
Tiksotropowy, nie spływa
Bezropuszczalnikowy
Zawartość części stałych ~100%

PARAMETRY TECHNICZNE:

Propocja mieszania	96,10 A – 3,9 B
Przyczepność do podłoża [N/mm ²]	> 1,5 (zerwanie betonu)

1 EN 4624, 14 days / + 23 °C / 50% R.H

OPAKOWANIE:

Składniki A+B: 10 kg set
Składnik A: 9,61 kg **Składnik B:** 0,39 kg

FORMA:

Składnik A: tiksotropowa zaprawa w naturalnym kolorze.
Składnik B: ciecz o barwie od żółtej do brązowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, przechowywanych w suchym miejscu, w temperaturze od +10°C do +30°C.

ZASTOSOWANIE:

- naprawa ubytków w podłożach
- wykonywanie wyoblen przyściennych
- wykonywanie cokołów sanitarnych
- sztywne wypełnianie spoin i szczelin.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO:

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego stosowania, magazynowania i usuwania produktu zawiera aktualna Karta Charakterystyki (SDS).

PODSTAWA DANYCH:

Dane techniczne podano na podstawie badań laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą się różnić.

+48 609 222 050

www.Eurostep.pl